

JOINTCRETE

ジョイントクリート

スーパー・カタブツくん

超速硬化型コンクリート用補修材

簡単作業、スピード施工、超強度。
わずか10分で固まるスーパー特殊コンクリート。

※夏場約5分、冬場約40分

構造物の不陸調整や段差修正が
簡単にできる補修材です。

適用場所

- 一般道路、高速道路、歩道、歩道ブロック等の路面修正
- コンクリート橋梁ジョイントの段差修正
- 駅構内、空港、駐車場等の床面修正
- 工場内、冷凍室等の機械設備基礎
- MMジョイント用不陸調整材
- その他、カーブミラー、ポール穴埋め、等

特徴

- ①通常のコンクリート養生28日分の強度をたった1時間で実現。作業時間を5分～45分に抑えることができます。
- ②骨材に珪砂を使用したプレミックスタイプなので下準備が不要です。
- ③現場で水とミキシングするだけの簡単施工。少量打設にも最適・便利。ペール缶入りのため長期保存も蓋を閉めるだけでOK。
- ④無収縮のため、施工後のクラックが発生しにくく、どの季節(-35℃以上)でも強度発現に優れています。
- ⑤圧縮強度は70～78N/mm²あり、コンクリート強度の4倍。(1時間で圧縮強度40N/mm²。超速硬材の中でも最高値)
- ⑥ブリーディング(浮き水)が少なく、打設後の沈下がないので基礎コンクリートやアンカーボルトの埋め込みに適しています。

JOINTCRETE ジョイントクリート

超速硬化型コンクリート用補修材

施工方法

補修部分の下地は、コンクリートの他、アスファルト、碎石、土の上でも施工可能。

[製品の使用目安]

- 比重：2.0t/m³(20kgで1.0m²×1.0cm)
- 配分量：本製品20kgあたり水2.2ℓ
(本製品1kgあたり水110ml)



施工例



1



補修前作業

現場のごみを取り除きます。ペール缶内で骨材と粗骨材が分離していますので良く攪拌します。

2



補修材練り混ぜ

補修材20kgに対して水2ℓを入れ、約3分練り混ぜダマがなくなれば完了です。

3



施工箇所投入

練り混ぜた補修剤を施工箇所に投入します。

4



補修材コテ均し

セルフレベルリング性があり自然に水平になりますが、コテで仕上げることもできます。施工厚は6mm以上が必要です。

5



施工後

約15～60分後には交通開放が可能です。

販売代理店



株式会社 SANOUTEC

〒861-8043 熊本市東区戸島西5丁目5番57号
TEL.096-214-6856
FAX.096-214-6860
E-mail:info@kumamoto-sanou.co.jp
URL:http://www.kumamoto-sanou.co.jp